

УЛЬТРАДРАЙВ

Рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал на нетканой основе из высокопрочного полиэстера с мелкозернистой посыпкой на верхней стороне полотна и продольным рифлением по технологии «защитный профиль», покрытый легкосгораемой полиэтиленовой пленкой на нижней стороне материала. Производится с полосами битумно-полимерного вяжущего шириной 100 мм вдоль продольного края верхней, а также с противоположного края нижней стороны. Полосы защищены антиадгезионной полиэтиленовой пленкой, которая удаляется непосредственно перед монтажом.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Устройство водоизоляционного ковра эксплуатируемых кровель, паркингов, террас и так называемых «зеленых» кровель. Устройство водоизоляционного ковра неэксплуатируемых кровель под балластом. Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений.

СПОСОБ УКЛАДКИ:

Свободная укладка или наплавление на основание.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- надежность, долговечность, биостойкость;
- высокая скорость монтажа и универсальность;
- съемная антиадгезионная пленка в зоне перехлеста гарантирует качественную сварку шва;
- возможность устройства гидроизоляции по влажному и не набравшему прочность бетону;
- экономическая целесообразность устройства однослойного решения;
- высокие физико-механические характеристики;
- возможность применения во всех климатических зонах РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя, ед. измерения	Значение
Ширина, мм	1000
Длина, м	7,0
Толщина, мм, не менее	5
Масса 1 м ² , кг	6,5
Вид основы	высокопрочный полиэстер
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, в пределах ± 100 Н/50 мм	1000
Относительное удлинение при растяжении в продольном направлении, %, не менее	45
Теплостойкость в течение 2 ч, при температуре, °С, не ниже	100
Гибкость на брус с закруглением радиусом 25 мм, при температуре, °С, не выше	минус 30
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 24 ч	нет признаков проникновения воды
Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не более	1

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Поставляется в рулонах на поддонах. Поддоны упаковываются в полиэтиленовую пленку. Хранить вертикально в один ярус. Защищать от влаги и прямых солнечных лучей