

ИКОПАЛ В

Рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал на нетканой основе из высокопрочного полиэстера с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна. С нижней стороны материал имеет наплавляемый слой с продольным рифлением по технологии «защитный профиль», покрытый легкоскораемой полиэтиленовой пленкой.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство новых и ремонт старых неэксплуатируемых кровель.

Верхний слой кровельной системы ИКОПАЛ.

СПОСОБ УКЛАДКИ

Наплавление на нижний слой кровельного ковра.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- надежность и долговечность;
- высокая скорость монтажа;
- повышенные противопожарные характеристики: группа распространения пламени РП1 (нераспространяющие);
- возможность применения во всех климатических зонах РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя, ед. измерения	Значение
Ширина, мм	1000
Длина, м	10
Масса 1 м ² , кг	5,0
Вид основы	высокопрочный полиэстер
Разрывная сила при растяжении, Н/50 мм, в пределах ±200 в продольном направлении в поперечном направлении	700 500
Относительное удлинение при растяжении, %, в пределах ±25 в продольном направлении в поперечном направлении	45 50
Теплостойкость в течение 2 ч, при температуре, °С, не ниже	100
Гибкость на брусе с закруглением радиусом 10 мм, при температуре, °С, не выше	минус 20
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч	нет признаков проникновения воды
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	1,0
Потеря посыпки, % в пределах	15

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в рулонах на поддонах. Поддоны упаковываются в полиэтиленовую пленку. Хранить вертикально в один ярус. Защищать от влаги и прямых солнечных лучей.