

МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИКОПАЛ

Состав из высококачественных нефтяных битумов и органических растворителей, минерального наполнителя и пластификаторов.

Продукт готов к применению.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство обмазочной гидроизоляции подземных и заглубленных сооружений, внутренних помещений зданий, лоджий и балконов, защита от коррозии металлических конструкций, приклеивание рулонных битумных материалов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесение мастики осуществляется с помощью шпателя, кисти, швабры или механизированным способом при температуре окружающей среды от -20°C до +45°C. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать по всему объему и, при необходимости, разбавить уайт-спиритом, керосином или бензином-растворителем. Количество растворителя не должно превышать 20% от массы разбавляемого материала.

При температуре ниже +5°C мастику рекомендуется выдержать в теплом помещении в течение суток при температуре не менее +20°C.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от пыли, грязи, снега и наледи. Работы выполнять в защитных перчатках. Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая водонепроницаемость и низкий расход

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя, ед. измерения	Значение
Средний расход, кг/кв.м	0,7
Время высыхания +20 °С, ч, не более	24
Температура размягчения сухого остатка, °С, не ниже	80
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50
Прочность сцепления между слоями, МПа, не менее	0,1
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	2
Гибкость на брус с закруглением радиусом 5 мм ± 0.2 при температуре, не выше -5°C	соответствует
Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа в течение 10 мин	нет признаков проникновения воды

УПАКОВКА

Поставляется в металлических ведрах массой 20 кг.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при температуре от - 30 °С до + 50°C, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Срок годности – 24 месяца.